# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出顧公開番号

# 特開平8-118418

(43)公開日 平成8年(1996)5月14日


4	15/16 15/20 15/28 9: 00	教別配号	庁内整理部号 8823-4F 8807-4F 8807-4P	PΙ	技術表示箇所
				家館全宙	未謝求 節求項の数1 OL (全 5 頁)
(21)出窮番号		特顧平6-255370 平成8年(1994)10月20日		(71)出顧人	000000170 いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井 6 丁目28番1号
American Interest in			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72) 竞明者	
				(72)発明者	河西 純一 神奈川県脳沢市土棚 8 番地 いすゞ自動車 株式会社藤沢工場内
				(72)発明者	北村 遠治 神奈川県藤沢市土棚 8 香地 いすゞ自動車 株式会社藤沢工場内
				(74)代理人	<b>弁理士 額谷 信姫</b> 最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 サンドイッチ政形品の射出装配

# (57)【要約】

【目的】 本発明の目的は簡単な構造でサンドイッチ成 形品の射出成形を良好に行うことができる新規なサンド イッチ成形品の射出装置を提供することにある。

【構成】 本発明は表層部がスキン樹脂からなり、内層部がコア樹脂からなるサンドイッチ成形品の射出装置において、上記サンドイッチ成形品を射出成形するキャビティ1に上記スキン樹脂及びコア樹脂を案内するコールドランナ3を接続し、このコールドランナ3に、上記コア樹脂の射出を制御するコア樹脂用ブラゲート8aの射出先端を直接接続すると共に、上記スキン樹脂の射出を制御するスキン樹脂用ブラゲート8bの射出先端を延長したタイプのものを接続したことを特徴としている。



■・・・キャビティ 3・・・コールドランナ 2m・・・コールドランナ 8m・・・スキン製製は出席プラゲート 8m・・・スキン製製は出席プラゲート

### 【特許請求の範囲】

【韻水項1】 ・表層部がスキン樹脂からなり、内層部が コア樹脂からなるサンドイッチ成形品の射出装置におい て、上記サンドイッチ成形品を射出成形するキャビティ に上記スキン樹脂及びコア樹脂を案内するコールドラン ナを接続し、このコールドランナに、上記コア樹脂の射 出を制御するコア樹脂用プラゲートの射出先端を直接接 続すると共に、上記スキン樹脂の射出を制御するスキン 樹脂用プラゲートの射出先端を延長して接続したことを 特徴とするサンドイッチ成形品の射出装置。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【 産業上の利用分野 】本発明は内層部が再生プラスチッ ク等のコア樹脂からなり、表層部がバージン材等のスキ ン樹脂で形成された、いわゆるサンドイッチ成形品の射 出成形装置に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】従来、射出成形されたプラスチック成形 品のスプルーやランナー。あるいは成形不良品などは再 び粉砕され、必要に応じて再度ペレット化された後、バ 20 ージン材料に混ぜられて元の製品射出成形材としてリサ イクルされているが、色換え用のフリーショット品や途 装等の表面処理不良品については色合わせの問題や外観 物性上の問題があるため、上述したように、再び元の製 品の射出成形材としてリサイクルすることができず、例 えば工業用パレットや土木用の枕等の樹脂成形品に再生 材として利用されている。

【0003】また、最近では、これらフリーショット品 や塗装不良品等の品質的にそのまま元の製品に再生利用 できなかったものを元の製品に再生利用する方法として 30 特殊な射出成形機を利用したサンドイッチ成形法が提案 されている。とのサンドイッチ成形法は図りに示すよう に、成形品の内層部を上述したようなそのまま利用する ことができない再生材等からなるコア樹脂で形成し、人 の目に触れる表層部のみを新たなバージン材料からなる スキン樹脂で形成する方法である。そして、このような サンドイッチ成形法で得られた成形品は外観は勿論衝撃 特性や引張特性もバージン村100%のものと同等の品 質を発揮することができるため、再生村の有効な再生方 法として注目を浴びている。

【0004】とのサンドイッチ成形法としては、従来、 様々提案されているが、本発明者らは特願平5-117 225号に示すような方法を提案している。この方法は 例えば、図4(A)に示すように、金型取付盤e. e間 に設けられたコア金型 a とキャビティ金型 b の射出側 に、コールドランナ型でとホットランナ型すを設けると 共に、このコールドランナ型でとホットランナ型はとの 各ゲートにそれぞれバルブ式ホットランナーノズルト 1、12を設け、さらにとのホットランナ型はに、スキ ン村科を射出するスキン村射出ユニットhと、コア材料 50 射出先端を延長して接続することにより、先に射出され

を射出するコア村射出ユニットなを設けたものである。 そして、図4 (B) に示すように、先ずホットランナ d 1側のノズルイ1を開いて、スキン材財出ユニットトか らスキン材料Sを、コールドランナで、ゲート」を介し てキャビティiに所定量射出した後、他方のノズル!2 に切り換えてコア材料ドをホットランナる2に射出する と、図2 (C) に示すように、これがノズル f 2 側から コールドランナc側のスキン材料S内に食い込むように 押出されながら、ゲート」からキャビティュ側へ流れ て、先に射出されたスキン材料Sを押し広げるようにキ ャビティI内に射出される。これによって図2(D)に 示すような、内層部に再生材化が形成され、表層部にバ ージン材Sが形成されたサインドイッチ成形品Aが安価 にかつ精度良く射出成形され、また、これと同時に排出 されるスプルーの、ランナーの等は再度粉砕してコア材 料として再利用するようにしたものである。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したよ うな射出成形方法では、ホットランナ型に設けられたノ ズル 1 1 及び 1 2 と、コールドランナでとはスプルカ。 nによって等距離に接続されているため、図4(B)に 示すように、先に射出されたスキン樹脂がノズル 12 側 のスプルーnの先端まで入り込んで固化してしまい、図 2 (C) に示すような、ノズル 1 2側からのコア樹脂の 射出が困難になって良好な射出成形を行うことができな い場合があった。

【0006】そこで、本発明は上記の問題点を有効に解 決するために案出されたものであり、その目的は簡単な 構造でサンドイッチ成形品の射出成形を良好に行うこと ができる新規なサンドイッチ成形品の射出装置を提供す ることにある。

## [0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明は表層部がスキン樹脂からなり、内層部がコア **樹脂からなるサンドイッチ成形品の射出装置において、** 上記サンドイッチ成形品を射出成形するキャビティに上 記スキン樹脂及びコア樹脂を案内するコールドランナを 接続し、このコールドランナに、上記コア樹脂の射出を 刺御するコア樹脂用プラゲートの射出先端を直接接続す ると共に、上記スキン樹脂の射出を制御するスキン樹脂 用プラゲートの射出先端を延長したタイプのプラゲート を接続したものである。

## 180001

【作用】本発明は上述したように、コア樹脂用プラゲー トの射出先端をコールドランナに直接接続することによ? り、スキン樹脂用プラゲートから先に射出されたスキン 樹脂がコア樹脂用プラゲートの射出先端で固化すること がなくなり、コア樹脂用プラゲートからのコア樹脂の射 出が良好に行われる。また、スキン樹脂用プラゲートの

たスキン樹脂用プラゲートの射出先端のスプルー部のス キン樹脂の固化速度が速くなり、彼から射出されたコア 樹脂がスプルー部を逆流してスキン樹脂用プラゲート内 に侵入することがなくなる。

[0009]

【実施例】以下、本発明の一実施例を添付図面を参照し ながら詳述する。

【0010】図1は本発明に係る射出装置の一実施例を 示したものである。図示するように、との射出装置はサ を介してこれに連続したコールドランナ3が形成された キャビティ型4とコア型5とに、ホットランナ6a、6 りが形成されたホットランナ型7が積層状態に設けられ ている。また、これらホットランナ6a、6hの各ノズ ルタッチ9a、9hにはコア樹脂を射出するコア樹脂射 出ユニット10aとスキン樹脂を射出するスキン樹脂射 出ユニット10bとが設けられており、各ホットランナ 6a. 6 bにそれぞれコア樹脂及びスキン樹脂を供給す るようになっている。また、このキャビティ型4にはコ ア樹脂を射出するコア樹脂用プラゲート8αとスキン樹 20 脂を射出するスキン樹脂プラゲート8 bが設けられてお り、ホットランナ6a、6bから送られてくるコア樹脂 あるいはスキン樹脂をコールドランナ3内にそれぞれ時 間を変えて射出するようになっている。

【0011】このキャビチィ型4とコア型5とには冷却 水を流す複数の水路11が形成されており、これらコア 型5及びキャビティ型4を冷却してキャビティしあるい はコールドランナ3内の樹脂の固化速度を速めようにな っている。そして、さらに、このコア型5は図示しない 可助手段によって図2に示すように、キャピティ型4に 30 対して近接離反自在に可助するようになっている。

【0012】また、このプラゲート8a, 8 bは図3 (A) に示すように、先端部に射出用ゲート12が形成 された円筒状の胴体13内に、トービート14、ビスト ン15、スプリング16が設けられた構成をしている。 そして、通常時にはスプリング16の押圧力によってピ ストン15の先端部が射出用ゲート12を塞いだ状態と なっているが、胴体13内に樹脂圧が加わると図3

(B) に示すように、このピストン15が図中矢印方向 に後退してゲート12が開いて胴体13内の樹脂がゲー ト12から射出され、樹脂圧が下がると自動的にスプリ ング16の力によってピストン15が押されてゲート1 2を完全にシールするようになっている。

【0013】また、図1に示すように、コア樹脂用プラ ゲート8 & の先端部のゲート12はコールドランナ3側 に直接接続されているのに対し、スキン樹脂用ブラゲー ト8bの先端部のゲート12は、ブラゲート先端延長部 のスプレー17を介してコールドランナ3に接続されて おり、コールドランナ3側に対するスキン樹脂とコア樹 脂との射出距離が異なるようになっている。

【0014】尚、コア型5には複数の押出しピン19が 設けられており、キャビティ1及びコールドランナ3内 で固化した樹脂を押出して取り出しを容易にするように なっている。

【0015】次に、本実施例の作用を説明する。

【0016】図1に示すように、予め、ホットランナ型 7の各ノズルタッチ9a、9hにそれぞれ、加熱溶融さ せたコア樹脂及びスキン樹脂を射出するコア樹脂用射出 ユニット10a、スキン樹脂用射出ユニット10bを接 ンドイッチ成形品を形成するキャビティ1と、ゲート2 10 続した後、先ず、スキン樹脂用射出ユニット10bから スキン樹脂を所定量、射出する。すると、このスキン樹 脂はホットランナ6Dを通過してプラゲート8Dに送ら れ、その樹脂圧によってプラゲート8bのゲート12か **らスプルー17を介してコールドランナ3側に射出さ** れ、さらにこれを通過してキャビティ1に射出される。 尚、との時、上述したように、プラゲート8ヵのゲート 12は樹脂圧が低下することで自動的に閉じるようにな っているため、コールドランナ3側からのスキン樹脂の 逆流は防止されることになる。また、この射出圧によっ てコールドランナ3側のスキン樹脂の一部がコア樹脂用 プラゲート8aのゲート12からを逆流してプラゲート 8 a 内に混入することがあるが、上述したように、コア 樹脂は元来再生樹脂からなるものであるため、何等問題

> 【0017】次に、このようにしてスキン樹脂の射出が 終了したならば、コア樹脂用射出ユニット10aからコ ア樹脂を射出すると、このコア樹脂はホットランナ6 & を通過してプラゲート8aに送られた後、同様にその樹 脳圧によってプラゲート8aのゲート12からコールド ランナ3側に射出され、先に射出されているスキン樹脂 内に食い込むようにしながらキャビティ1側に流れる。 この時、コールドランナ3側に射出されたコア樹脂はキ ャピティ 1 と共に、プラゲート先端延長部 1 8 のスプル ー17を介してスキン樹脂用プラゲート8ヵ側へ流れ込 もうとするが、このスプルー17はコールドランナ3や キャビティ1に比較して畑径、かつコールドランナ3側 に聞いた円錐状であり、また、この部分では既にスキン 樹脂の固化が始まっているため、コア樹脂がこの部分を 通過してプラゲート8カ側へ逆流してスキン樹脂中に混 入するようなことはない。尚、これら樹脂が流れるホッ トランナ6a.6b、プラゲート8a.8b、コールド ランナ3、キャビティ1内は図示しない従来の吸引手段 によって、昭真空状態とされているため、キャビティ1 内への樹脂の射出は容易に行われる。

【0018】そして、このような射出を行うことでキャ ビティ1内では、スキン樹脂でコア樹脂を挟むようにサ ンドイッチ状の射出が行われた後、さらに、冷却水が流 れるコア型5、キャビティ型4によって冷却されること で、これが固化し、その後、図2に示すように、キャビ 50 ティ型4からコア型5を離反させることで、内層部がコ

ア樹脂、表層部がスキン樹脂からなるサンドイッチ成形 品が得られることになる。また、このサンドイッチ成形 品と同時に得られるコールドランナ3 a は、サンドイッ チ成形品の取り出しと同時に押出しビン19によってコールドランナ3 a から取り出された後、再びペレット化 されて、コア樹脂として再生することができる。

【0019】とのように本発明はコア樹脂用プラゲートの射出先端をコールドランナに直接接続することにより、スキン樹脂用プラゲートから先に射出されたスキン樹脂がコア樹脂用プラゲートの射出先端で固化すること 10がなくなり、コア樹脂用プラゲートからのコア樹脂の射出が良好に行われると共に、スキン樹脂用プラゲートの射出先端を延長して接続することにより、先に射出されたスキン樹脂用プラゲートの射出先端のスプルー部のスキン樹脂の固化速度が速くなり、後から射出されたコア樹脂がスプルー部を逆流してスキン樹脂用プラゲート内に侵入することが未然に防止できる。

[0020]

【発明の効果】以上要するに本発明によれば、簡単な様本

\* 造で確実に射出成形することができるため、高品質のサンドイッチ成形品を容易にかつ妄師に得ることができる 等といった優れた効果を有する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す断面図である。

【図2】コア型をキャビティ型から離してコールドランナを除去した状態を示す断面図である。

【図3】ブラゲートの構造及び作用を示す縦断面図である。


.0 【図4】従来のサンドイッチ成形品の射出成形の一例を 示す工程図である。

【図5】サンドイッチ成形品の一例を示す説明図である。


### 【符号の説明】


- 1 キャビティ
- 3 コールドランナ
- 8a コア樹脂射出用プラゲート
- 8b スキン樹脂射出用プラゲート

[図1]



3・・・コールドランナ 8m・・・コア被訴射也用プラゲート 8b・・・スキン家島對出用プラゲート 【図2】





フロントページの続き

(72)発明者 宗村 昌幸 神奈川県藤沢市土棚8番地 株式会社い すゞ中央研究所内 (72)発明者 鈴木 広 神奈川県藤沢市土棚8番地 いすゞ自動車 株式会社藤沢工場内

{

~

•